ရေကူးကန်များ၊ ရေပူစမ်းများ၊ ရေနွေးပေါင်းခန်းများ၊ ချွေးပေါင်းအိမ်များအတွက် ခုခံစွမ်းအားမြင့်မားသော အထူးနာကြောင်းဖြည့်ကော်

weber.color HR

- 2 – 10 mm အကျယ်ရှိသော လိုင်းအတွက် ရေဖိအားဒဏ် ခံနိုင်ခြင်း
- ကလိုရင်းကဲ့သို့သော ဓာတုဆေးရည်များဒဏ်မှ ခုခံနိုင်ခြင်း
- အညစ်အကြေးနှင့် မှိုစွဲခြင်းဒဏ်မှကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- −40°C မှ + 100°C အတွင်းထိ အပူဒဏ်ခံနိုင်သည်
- Low VOCs

● ကုန်စည်အညွှန်း

weber.color HR သည်ရေကူးကန်များ၊ ရေပူစမ်းများ၊ ချွေးပေါင်းအိမ်များ အတွက် ကြမ်းခင်းနှင့် နံရံများအား ကလိုရင်းဓာတုဆေးရည်တိုက်စားမှုနှင့် ရေဖိအားဒဏ်ခံရသော ရေနွေးပေါင်းခန်းများအတွက် ခုခံအားမြင့်သောအထူးပြုလုပ်ထားသည့် နာကြောင်းဖြည့်ကော်ဖြစ်သည်။

● ထုပ်ပိုးမှု: 3 kg နှင့် 18.5 kg ပုံး

● အရောင်: 8 ရောင်

white	grey	pearl grey	natural green	green	natural blue	blue	black

*အထက်ပါအရောင်များသည် အနီးစပ်ဆုံးအရောင်ဖြင့် ပုံနှိပ်ထားသောအရောင်များဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရွေးချယ်ရန် အတွက် နမူနာအရောင်ပြားများမှ ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

● အသုံးပြုဧရိယာ: ပျဉ်းမျှ 4 m²/3 kg အိတ်
ပျဉ်းမျှ 20 m²/18.5 kg အိတ်

● လုပ်ဆောင်ချက်

မျက်နှာပြင်ပြုပြင်နည်း

- ကြွေပြားကြားမြောင်းထဲရှိဖုန်မှုန့်များကို သန့်ရှင်းအောင်ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့် နာကြောင်းကော်ခိုင်မြဲစွာစေးကပ်နိုင်ပြီး နာကြောင်းကော်၏ အရောင်များ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိနိုင်ပါ။
- နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန် အလုပ်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအား အမိုးမိုးပေးထားရမည်။

ရောစပ်ပုံ

- ရောစပ်ရန်ပုံးထဲသို့ weber.color HR ဆေးရည် 1 ထုပ်ထည့်ပါ
- weber.color HR အမှုန့် 1 ထုပ်ကို ဆေးရည်ထဲသို့ ဖြေးဖြေးခြင်းလောင်း ထည့်၍ တစ်သားတည်း ဖြစ်အောင် ရောမွှေပေးပါ။
- မည်သည့်အရာမှထပ်မံရောစပ်ခြင်းမပြုရ
- ရောစပ်ထားသော weber.color HR အား အရိပ်အောက်ရှိနေချိန် မိနစ် 20 မှ 30 အတွင်း ကုန်အောင်အသုံးပြုသင့်သည်။

နာကြောင်းထည့်ခြင်း

- ရာဘာလေးထောင့်သံလက် (Rubber Trowel) ကိုအသုံးပြုပြီး လိုင်းကြား နာကြောင်းကော် ထည့်ပေးပါ။
- ရေမြေပ်အသုံးပြုပြီး နာကြောင်းကော်မခြောက်မီ ကြွေပြားပေါ်ရှိ ကော်အပိုများကို 10 မှ 20 မိနစ်အတွင်းရှင်းလင်း ပေးပါ။
- 1 နာရီကြာ ထားရှိပြီးမှ ကြွေပြားမျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းသောအဝတ်ဖြင့် သန့်စင်ပေးပါ။
- ခိုင်မာသောဆွဲအားများရရှိရန် နာကြောင်းကော်ထည့်ပြီး 12နာရီကြာအခြောက်ခံထားပါ။ ပြီးလျှင်မျက်နှာပြင်အက်ကွဲမှုရှိစေရန် 2-3 ရက်အထိရေဖြန်းပေးပါ။
- ရေမဖြည့်မီ ရေဖိအားကို မြင့်မားစွာခံနိုင်ခြင်းနှင့် ဆွဲအားကောင်းမွန်စေရန် 3ရက်အကြာထားပေးရမည်။

● သက်တမ်းနှင့်ထားသိုထိမ်းသိမ်းခြင်း

ထုတ်လုပ်နေ့မှစ၍ 1 နှစ်အတွင်း မဖွင့်ရသေးလျှင် ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ ဖွင့်ပြီးလျှင် ခြောက်သွေ့ သောနေရာတွင် လေလုံအောင်ထားပြီး လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်သော နေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ။

နည်းပညာအချက်အလက်

အမျိုးအစား	နာကြောင်းကော်
အမှုန့်၏ သိပ်သည်းဆ	1.3 g/cm³
ဓာတုပျော်ဝင်ချိန်	3 – 4 minutes
ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော ကြာချိန်	20 minutes
ကြွေပြားကပ်ပြီး နာကြောင်းမဖြည့်မီ စောင့်ဆိုင်းချိန်	24 hours
သင့်လျော်သော နာကြောင်းအကွာအဝေး	2-10 mm
နာကြောင်းဖြည့်ပြီး အခြောက်ခံထားရန်ကြာချိန်	3 days

မှတ်ချက်: အထက်ပါအချက်အလက်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

CERTIFIED STANDARD

International/European standard	Standard	Result
Abrasion resistance ISO 13007 part 4.4.4 or EN 12808-2	≤ 2,000 mm³	297 mm³
Flexural strength under standard condition ISO 13007 part 4-4.1.3 or EN 12808-3	≥ 2.5 N/mm²	6.17 N/mm²
Compressive strength under standard condition ISO 13007 part 4-4.1.4 or EN 12808-3	≥ 15.0 N/mm²	27.29 N/mm²
Shrinkage ISO 13007 part 4-4.3 or EN 12808-4	≤ 3.0 mm/m	1.29 mm/m
Water absorption after 30 minutes ISO 13007 part 4-4.2 or EN 12808-5	≤ 5.0 g	0.07 g
Water absorption after 240 minutes ISO 13007 part 4-4.2 or EN 12808-5	≤ 10 g	0.23 g

weber SAINT-GOBAIN